

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

RASANTE IMB 30 MEGA STUC

ADATTO PER LA RASATURA SU COLLANTI PER SISTEMA A CAPPOTTO

CARATTERISTICHE

Malta per rasare ad elevata adesività, basso modulo elastico e ottima lavorabilità a base di calce idraulica naturale ed inerti selezionati.

Indicata per livellare i fondi irregolari, garantisce una presa sicura sui fondi a base di cemento fornendo un ponte d'adesione per le successive finiture a base calce.

IMPIEGHI

- Specifico per la finitura di elementi prefabbricati in cemento come i soffitti in lastre Predal.
- Per la finitura a civile di colonne e travi in cemento armato.
- Come ponte d'adesione, su intonaci a cemento, per successive finitura a calce, adatto come sottofondo per spatolato a calce.
- Molto adatto per intonaci fortemente cavillati, premiscelati e tradizionali. Dove necessita con rete porta intonaco per migliorare l'efficacia.
- Per uniformare l'assorbimento e granulometria nel caso di rappezzi e di superfici realizzate con diversi materiali.
- Per regolare l'assorbimento di fondi non omogenei, nel caso di rimozione di intonaci plastici.

PREPARAZIONE DEI FONDI

- Lavare le parti in cemento armato e i vecchi intonaci con idropulitrice a pressione adeguata al fine di rimuovere polveri, sporco, tracce di additivi disarmanti.
- Rimuovere i rivestimenti plastici con trattamenti specifici poi lavare la superficie liberata con idropulitrice al fine di ridare porosità all'intonaco e liberarlo da tracce di eventuali solventi.
- Prima dell'applicazione bagnare il supporto (in relazione alle condizioni atmosferiche).

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare per 3 – 5 minuti in betoniera o con miscelatore versando l'acqua necessaria e il prodotto Rasante IMB 30 fino ad ottenere un impasto dall'aspetto omogeneo e dalla consistenza cremosa.

APPLICAZIONE

Applicazione per rasare elementi in cemento armato

Applicare con frettazzo inox nello spessore medio di 2 mm. Dopo circa 20 minuti (a seconda dell'assorbimento del fondo e della temperatura) procedere alla finitura con frettazzo di spugna.

Applicazione per regolarizzare vecchi intonaci

Se il supporto è farinoso e molto assorbente applicare una mano di fissativo acrilico CRIL FIX diluito 1:4. applicare con frettazzo inox nello spessore medio di 2 mm livellando senza fratazzare. A indurimento avvenuto applicare una seconda mano e dopo circa 20 minuti procedere alla finitura con frettazzo di spugna.

IMPEX COLOR s.r.l.

Applicazione per regolare fondi dopo la rimozione di intonaci plastici.

Al momento di preparare la miscela aggiungere all'acqua d'impasto 2 litri di fissativo acrilico CRIL FIX per ogni sacco di rasante IMB 30.

Applicare con frettazzo inox nello spessore medio di 2 mm livellando senza fratazzare. A indurimento avvenuto applicare una seconda mano (per una successiva finitura a Pittura al latte di Calce) oppure procedere con la successiva applicazione di tutti i nostri prodotti della *Linea Antica* attenendosi alle istruzioni del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fornitura	: malta premiscelata in polvere.
Diluizione	: aggiungere solo acqua pulita.
Rapporto acqua	: 5 LT per sacco (indicativo).
Consumi	: 2,5 – 3 Kg/m ² (indicativo)
Temperatura d'applicazione	: tra + 5 °C e + 35 °C.
Confezione	: sacchi di carta da 30Kg.
Granulometria	: da 0 a 1,5 mm
Ph	: 10,5
Classificazione al fuoco	: classe 0
Fattore di res. alla diffusione μ	: 10
Resistenza allo strappo	: 0,5 N/mm ²
Modulo elastico	: 5100 N/mm ²
Res. a compressione	: 4 N/mm ²
Conservazione	: il prodotto si conserva per 6 mesi in luoghi asciutti.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 35 °C.

Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

Per il contenuto di calce naturale il Rasante IMB 30 è un materiale alcalino. E' consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.