

# EFFETTO PERLA

POLICROMI COLORATI AD EFFETTO MADREPERLATO.

Gamma di 11 tinte a scintillio madreperlaceo a base acrilica acquosa con V.O.C. (Contenuto Organico Volatile) risotto, intermiscibili e impiegabili all'interno e all'esterno (in quest'ultimo caso la tonalità originaria può schiarire per effetto combinato del sole e delle intemperie entro 12 – 18 mesi).

## CAMPO DI APPLICAZIONE

EFFETTO PERLA, la cui pellicola è estremamente flessibile e resistente all'acqua e al lavaggio, può essere applicato sulle più diverse superfici (intonaco, cemento, pietra, legno, plastica, ferro trattato con antiruggine, metalli non ferrosi, leghe leggere, tessuti, stoffa, plastilina, carta, ecc.).

Un impiego di eccezionale risultato visivo è possibile usando EFFETTO PERLA in miscela con LA VELATURA, LA VELATURA NEUTRA o LA VELATURA LUCIDA.

EFFETTO PERLA è perfettamente compatibile e miscelabile con EFFETTO METALLICO.

## APPLICAZIONE

Con pennello, rullo, aerografo, nello stato di fornitura o previa diluizione con 5-15 % d'acqua.

## RENDIMENTO

Molto variabile, in funzione del tipo di applicazione prescelto: 3-5 mq/litro per mano se usati direttamente da soli; 7-10 mq/litro per mano se utilizzati in miscela con LA VELATURA.

## ESSICCAZIONE

30 minuti in superficie, 2-3 ore in profondità.

## PESO SPECIFICO MEDIO

Circa 1,100 a 20° C.

## CONFEZIONI IN PLASTICA

500 ml