

# IMPEX COLOR s.r.l.

## SCHEDA TECNICA

### **SANI – DECOR 0,7 mm / 1 mm**

INTONACHINO FINE A BASE SILOSSANICA

#### DESCRIZIONE

Indicato per la finitura dall'aspetto tradizionale di superfici esterne con peculiari caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza alle intemperie.

#### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Granulometria :	0,7 mm / 1 mm circa.
Essiccazione :	4 ore circa in superficie, completa essiccazione dopo 12/ 24 ore.
Peso specifico :	1,850 gr./lt.a 20 °C circa.
Viscosità :	Variabile a seconda del periodo di stoccaggio.
Resa Indicativa :	0,7 mm = 1,5 – 2 Kg./mq. ca. in due mani. 1 mm = 1,8 – 2 Kg./mq.
Applicazione :	A frattazzo inox o plastica.
Diluizione :	Pronto all'uso.
Colori :	Di cartella ed al campione realizzabili con pigmenti compatibili.
Ciclo applicativo:	Sono adatti i supporti con le caratteristiche sopra specificate. Su supporti con assorbimento normale applicare una mano di FISSATIVO SILOSSANICO SILCOTEX - W100, su supporti molto assorbenti applicare una o due mani di FISSATIVO SILOSSANICO SILCOTEX - S40. Applicare il prodotto plastica e rifinire come per un normale tonachino.
Conservazione :	Preservare dal gelo e da calore eccessivo.
Stoccaggio :	Oltre 6 mesi.
Confezioni :	Da 25 Kg. e 5 Kg.