

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

SANI – DECOR VELATURA

PITTURA SEMICOPRENTE PER VELATURE A BASE ACRIL - SILOSSANICA

DESCRIZIONE

Indicata per ottenere effetti di velatura decorativa antichizzante su superfici preventivamente tinteggiate con SILCOTEX, mantenendo le peculiari caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza alle intemperie.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Essiccazione	:	2 ore circa, sovraverniciabile per eventuali ulteriori mani dopo 4 ore.
Peso specifico	:	1,400 gr./lt. a 20 °C circa.
Viscosità	:	Variabile a seconda del periodo di stoccaggio.
Resa Indicativa	:	8/12 mq./lt. secondo ciclo applicativo.
Applicazione	:	A pennello, tampone, straccio, spugna etc.
Diluizione	:	30% con acqua pulita.
Colori	:	Di cartella ed al campione purché realizzabili con pigmenti compatibili.
Ciclo applicativo	:	Preparazione del fondo come sopra specificato. Applicare, preferibilmente a rullo, due mani di SILCOTEX opportunamente diluita. Applicare a pennello o rullo una mano di prodotto distribuendolo in maniera omogenea, rifinendolo immediatamente con la tecnica scelta (spugna, pennello, straccio, tampone etc.), curando particolarmente di ottenere un effetto di ombreggiatura uniforme su tutta la superficie.
Conservazione	:	Preservare dal gelo e da calore eccessivo.
Stoccaggio	:	Oltre 6 mesi.
Confezioni	:	Da 12,5 lt e 5 lt.