

# IMPEX COLOR s.r.l.

## SCHEDA TECNICA

### **SILCOTEX – S40**

**FISSATIVO CONSOLIDANTE - ANTISALI A BASE SILOSSANICA IN SOLVENTE.**

#### DESCRIZIONE

Ad elevata penetrazione e potere consolidante, è indicato per uniformare l'assorbimento e per consolidare in profondità le superfici minerali molto assorbenti e sfarinanti. Previene l'efflorescenza dei sali solubili dal supporto.

Può essere impiegato anche su idropitture esistenti previa verifica dell'ancoraggio.

#### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Essiccazione	: 4 ore circa, sovrapplicabile dopo 12 ore.
Peso specifico	: 0,890 gr./lt.a 20 °C circa.
Resa Indicativa	: 6 - 10 mq./lt. secondo assorbimento del supporto.
Applicazione	: A pennello o rullo, di norma è sufficiente applicare una mano ben distribuita, in caso di forte assorbimento applicare una seconda mano, bagnato su bagnato. I fondi eventualmente contaminati da muffe o muschi devono essere trattati con il nostro BONIFICANTE ANTIMUFFA 105.
Diluizione	: Pronto all'uso.
Colore	: Trasparente.
Conservazione	: In luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.