

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

SILCOTEX – W100

FISSATIVO CONSOLIDANTE A BASE SILOSSANICA IDRODILUIBILE

DESCRIZIONE

Indicato per uniformare l'assorbimento e per consolidare in profondità le superfici minerali normalmente assorbenti e leggermente sfarinanti.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Essiccazione	: 2 ore circa, sovrapplicabile dopo 8 ore.
Peso specifico	: 1,010 gr./lt.a 20 °C circa.
Resa Indicativa	: 10 - 15 mq./lt. secondo assorbimento del supporto.
Applicazione	: a pennello o rullo, di norma è sufficiente applicare una mano ben distribuita, i fondi eventualmente contaminati da muffe o muschi devono essere trattati con il nostro BONIFICANTE ANTIMUFFA S.105
Diluizione	: 1:1 con acqua pulita.
Colore	: Trasparente.
Conservazione	: Preservare dal gelo e da calore eccessivo.