

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

MARMORINO VENEZIA TRAVERTINO

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Marmorino Venezia Travertino** è una miscela di particolari e selezionate polveri e graniglie di marmo, con altri ingredienti minerali con prevalenza calce, e da additivi vari che facilitano la messa in opera e garantiscono un ottimo ancoraggio al supporto.

E' il caratteristico marmorino già in uso qualche secolo fa nelle ville e nei palazzi più importanti, oggi riproposto dalla IMPEX COLOR in versione attuale, utilizzando le formule antiche, ma fabbricato con moderne tecnologie.

Il **Marmorino Venezia Travertino** può essere applicato sia all'interno sia all'esterno; per la particolare composizione minerale, il Marmorino ha una buona resistenza all'umidità, e alle muffe, ha un'elevatissima traspirabilità, pur conservando una sufficiente idrorepellenza.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare il **Marmorino Venezia Travertino** con il 40% circa di acqua pulita, utilizzando un mixer a bassa velocità; lasciare riposare il materiale impastato per circa 10 minuti prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di **Marmorino Venezia Travertino** con frattazzo in acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe, sormonti ecc.

Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) si applica una seconda mano di **Marmorino Venezia Travertino**, con lo stesso procedimento di prima, lasciando però un po' più di spessore rispetto la prima mano.

Quando il prodotto inizia ad asciugare e non si vede più acqua in superficie, procedere con la graffiatura del **Marmorino Venezia Travertino** tramite l'apposita spatola per Travertino, nel senso desiderato. Effettuare la graffiatura della superficie per circa 1 - 2 mq e poi procede con la schiacciatura della superficie graffiata tramite frattazzo inox.

Prima che il prodotto asciughi completamente, proseguire con la lucidatura della superficie con frattazzo inox nel senso della graffiatura effettuata.

Ripetere l'operazione per tutta la superficie restante.

Consigli ulteriori: in stagione estiva o con intonaci molto assorbenti è bene bagnare le facciate prima dell'applicazione della prima e anche della seconda mano.

Nei periodi di elevato caldo, nel caso di applicazione all'esterno, applicare il prodotto riparando la parete dai raggi del sole diretto.

Proteggere, nel caso di interventi all'esterno, la parete per almeno tre giorni (specialmente nei periodi di elevata umidità).

Il **Marmorino Venezia Travertino** ha un colore naturale, è il tipo di marmo impiegato che ne dà la tonalità.

All'interno il **Marmorino Venezia Travertino** può essere trattato anche con cere trasparenti per ottenere brillantezza e protezione.

DATI TECNICI

Resa : 1,7 Kg / mq a due mani, circa.
Confezioni : vasi da 18 Kg. e 5 Kg.
Peso specifico : 1,1 circa a + 20 °C.
Essiccazione : al tatto 2 ore, in profondità 24 ore.
Colori naturali : naturale, bianco, giallo.