

IMPEX s.r.l.

SCHEDA TECNICA

MARMORINO VENEZIA FINE

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Marmorino Venezia Fine** è una miscela di particolari e selezionate polveri e graniglie di marmo, con altri ingredienti minerali con prevalenza calce, e da additivi vari che facilitano la messa in opera e garantiscono un ottimo ancoraggio al supporto.

E' il caratteristico marmorino già in uso qualche secolo fa nelle ville e nei palazzi più importanti, oggi riproposto dalla IMPEX in versione attuale, utilizzando le formule antiche, ma fabbricato con moderne tecnologie.

Il **Marmorino Venezia Fine** può essere applicato sia all'interno sia all'esterno; per la particolare composizione minerale, il marmorino ha una buona resistenza all'umidità, e alle muffe, ha un'elevatissima traspirabilità, pur conservando una sufficiente idrorepellenza.

PERPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare il **Marmorino Venezia Fine** con il 35% circa di acqua pulita, utilizzando un mixer a bassa velocità; lasciare riposare il materiale impastato per almeno 30 minuti prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, vedi scheda tecnica "preparazione dei fondi", applicare un primo strato di **Marmorino Venezia** (o pasta media) facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe o sormonti, (per l'applicazione all'interno, si può usare il **Marmorino Venezia Fine** anche per la prima mano).

Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) si applica il **Marmorino Venezia Fine**, con lo stesso procedimento del Marmorino Venezia, e prima che inizi ad asciugare, lucidare col frattazzo inox facendo progressivamente sempre più pressione.

E' importante questa fase perché è in questo momento che si riesce a compattare e a lucidare il **Marmorino Venezia Fine**.

Consigli ulteriori: in stagione estiva o con intonaci molto assorbenti è bene bagnare le facciate prima dell'applicazione della prima e anche della seconda mano.

Per non far notare le righe del frattazzo, nella stesura della prima mano, e per evidenziare i granelli di marmo, passare col frattone di spugna prima che asciughi.

Proteggere, nel caso di interventi all'esterno, la parete per almeno 3 giorni (specialmente nei periodi di elevata umidità).

Nei periodi di elevato caldo, nel caso di applicazione all'esterno, applicare il prodotto riparando la parete dai raggi del sole diretto.

Il **Marmorino Venezia Fine** ha i colori naturali, è il tipo di marmo impiegato che ne dà la tonalità. All'interno il marmorino può essere trattato anche con cere trasparenti per ottenere brillantezza e protezione.

All'esterno per ridurre l'effetto "bagnato" si può applicare, dopo almeno 10 giorni, un protettivo a base silossanica.

DATI TECNICI

Resa : 0,4 kg / mq per mano.
Confezioni : vasi da 16 Kg. e 4 Kg. cad.
Peso specifico : 0,9 circa a 20 C.
Essiccazione : al tatto 2 ore, in profondità 24 ore.

IMPEX s.r.l.

Via Pareto, 19 DOSSON di CASIER (TV) ITALY Tel. 0039 – 0422 – 331850 Fax 0039 – 0422 – 639622
E-mail impexsrl@libero.it